


## Tikkurila Parketti Ässä

RODZAJ	Poliuretanowo-akrylowy lakier do podłóg.
OPIS	Wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akrylowy lakier przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych. Występuje w stopniach połysku: półmat, półpołysk i połysk. Parkiety podłogowe, deski drewniane oraz inne oszlifowane powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, które są narażone na łagodne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Przeznaczony do gruntowania i wykańczania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń oraz do malowania powierzchni uprzednio lakierowanych drewnianych podłóg. Przed użyciem wykonać próby na małej powierzchni, by upewnić się, że lakier jest odpowiedni do tego rodzaju drewna. Uwaga: Nie jest zalecany do sosny diamentowej, dębu dymionego lub podłogi ze stabilizowanego brązowego buka.
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA	



 [zoom](#)

### DANE TECHNICZNE



Wydajność	7-10 m <sup>2</sup> /l – przy aplikacji pędzlem 8-10 m <sup>2</sup> /l – przy aplikacji wałkiem 10-12 m <sup>2</sup> /l – przy aplikacji pacą z syntetyczną tkaniną 20-25 m <sup>2</sup> /l – przy aplikacji pacą stalową (nierdzewną)
Wielkość opakowań	1 l; 5 l
Rozcieńczalnik	Woda
Nakładanie	Półmat i półpołysk: pędzel, paca lub moherowy wałek. Połysk: pędzel lub paca.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%	W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: odstępy czasu przy nakładaniu kolejnych warstw podano w instrukcji powyżej. Powierzchnia nadaje się do użytkowania po około 12 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy. W okresie około 2 tygodni na lakierowanej powierzchni, należy unikać wywierania dużego nacisku na podłogę oraz umieszczania przedmiotów spowalniających schnięcie – np. dywanów, szczególnie podczas pierwszego tygodnia.
Odporność na zmywanie	Dobra, pod warunkiem użycia zwykłych detergentów
Odporność chemiczna	Odporna na przemywanie np.: bezaromatyczną benzyną, nie jest odporna na inne Thinnery/rozpuszczalniki.
Zawartość części stałych	Ok. 30%
Gęstość	1 kg/l (ISO 2811)

### INSTRUKCJE STOSOWANIA

## Tikkurila Parketti Ässä

Warunki nakładania	<p>Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone, temperatura powietrza co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30% a 80%.</p> <p>Parkiet i deski podłogowe przeszlifować. Pęknięcia powyżej 0,5mm uzupełnić kitem z pyłu drzewnego i lakieru podkładowego. Kit należy nałożyć na całą podłogę przy użyciu szpachelki i ruchów krzyżowych. Przeszlifować po około 1 godz. w kierunku układu włókien lub światła wpadającego przez okno (używać papieru ściernego o granulacji 100 lub 200). Następnie odkurzyć pył po szlifowaniu.</p>
Przygotowanie	<p>Szlifowanie: Przeszlifować podłogi w kierunku układu włókien lub światła padającego z okna (papier ścierny o granulacji 100 - 120), po czym starannie odkurzyć pył po szlifowaniu.</p>
Rozcieńczanie	<p>W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.</p> <p>Gruntowanie powierzchni wcześniej nielakierowanych: Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć lakier na podłogę, po czym rozprowadzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej zgodnie z układem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia ok. 1 godz., jeśli konieczne przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150, a pył po szlifowaniu starannie odkurzyć. Nałożyć 1-2 warstwy lakieru TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ przy użyciu stalowej pacy. Pozostawić do wyschnięcia na czas 30-60 minut przed nakładaniem kolejnej warstwy.</p>
Nakładanie	<p>Wykończenie: Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć 2-3 warstwy TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ, przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka. (Uwaga! Lakieru w połysku nie aplikować wałkiem.)</p> <p>Powierzchnie uprzednio lakierowane: Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Oczyszczyć powierzchnie drewniane z brudu, wosku i tłuszczu. Powierzchnie w złym stanie oszlifować do surowego drewna, następnie nałożyć lakier według instrukcji powyżej. Oszlifować powierzchnię szlifierką (papier 120-150). Starannie odkurzyć pył po szlifowaniu oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną i czystą szmatką. Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni, celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Nałożyć 2-3 warstwy TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ, przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka. (Uwaga! Lakieru w połysku nie aplikować wałkiem.)</p>

## Tikkurila Parketti Ässä

Powierzchnie drewniane nierówne:

Przed użyciem pomieszać lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Tego typu powierzchnie lakierować przy użyciu pędzla. Najpierw trzeba nanieść cienką warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godz. Kontynuować lakierowanie na dalszych kilku deskach zgodnie ze strukturą drewna. Rozprowadzić lakier TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ równomiernie, unikając kolistych ruchów. Następnie polakierowaną powierzchnię oszlifować oraz usunąć starannie pył po szlifowaniu. Nałożyć drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia na ok. 3 godz. przed nałożeniem 3 warstwy. Trzecia warstwa powinna być grubo nałożona.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą. Przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości lakieru.

Konserwacja

O lakierowane powierzchnie należy dbać, ostateczną wytrzymałość i twardość lakier osiąga po około tygodniu w normalnych warunkach. Należy unikać czyszczenia lakierowanej powierzchni w tym okresie. Powierzchnia może być czyszczona miękką szczotką, mopem lub wilgotną szmatką. Brudna powierzchnia może być czyszczona wilgotnym narzędziem z użyciem detergentu o neutralnym pH (6-8). Płukać powierzchnię ostrożnie.

Limity emisji LZO (EU Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 140g/l. Produkt zawiera VOC 2004/42/EC) poniżej 140g/l LZO.

OZNAKOWANIE W  
ZAKRESIE ZDROWIA  
I BEZPIECZEŃSTWA  
ZGODNIE Z  
ROZPORZĄDZENIEM  
(WE) NR 1272/2008

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i  
postępowanie z  
odpadami

Puste puszkę należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy przekazać je firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

TRANSPORT I  
SKŁADOWANIE

-

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.



# Tikkurila Parketti Ässä

[Znajdź sklep](#)