



**SUPER KOTE 5000®**  
ACRYLIC LATEX ENAMEL  
EGGSHELL 30 LINE

04.2015



**Wodorozcieńczalna, wewnętrzna lateksowa farba akrylowa tworząca dekoracyjne, trwałe i zmywalne, półmatowe wykończenie.**

**OPIS:** wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wewnętrznych ścian oraz elementów wykończeniowych (np. gzymsów, rozet, etc.).

Farba *Super Kote 5000® Acrylic Latex Enamel Eggshell 30 Line* tworzy półmatowe wykończenie o wysokiej odporności na zmywanie wodą (po min. 21 dniach). Produkt charakteryzuje znikomy zapach, ekologiczna receptura i niska zawartość LZO, doskonała siła krycia, wysoka trwałość, krótki czas schnięcia oraz bardzo dobre parametry aplikacyjne.

Farba znajduje zastosowanie w zakresie dekoracji obiektów mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i oświaty, obiektów służby zdrowia i branży spożywczej.

Produkt spełnia wymagania LEED.

**ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:**

- **wysoka odporność na zmywanie wodą (po min. 21 dniach od aplikacji)**
- **trwałość powłoki w czasie**
- **doskonała siła krycia**
- **łatwość aplikacji**
- **wysoka przyczepność do podłoża**
- **wysoka wydajność**
- **ekologiczna formuła i zredukowana zawartość LZO**

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

**spoiwo:** dyspersja akrylowo-wynylowa

**zawartość części stałych (wagowo):** 32,0 ± 1,0%

**ciężar 1 l:** 1,31 kg

**lepkość:** 95-100 KU

**wydajność:** ok. 10 m<sup>2</sup>/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

**zalecana grubość warstwy malarskiej:**

• **na mokro:** 102 – 135,1 µm

• **na sucho:** 33,1 – 43,3 µm

**czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%):**

• suchość dotykowa: 1 godz.

• aplikacja kolejnej warstwy: min. 4 godz.

• całkowite związanie i osiągnięcie końcowych parametrów technicznych: min. 21 dni

**stopień połysku:** półmat

**kolorystyka:** biel oraz bazy Pastel Base 30-32, Tint Base 30-33, Deep Base 30-34, Accent Base 30-36 pozwalające uzyskać pełną gamę kolorów w systemach barwienia marki Benjamin Moore.

**temperatura podłoża:** od +10°C do +32°C

**temperatura zapłonu:** 93,3°C lub wyższa (TT-P-141, Method 4293)

**rozcieńczalnik:** woda (nie zaleca się rozcieńczać)

**temperatura przechowywania:** od +5°C do +35°C

**opakowania:** 3,78 l, 18,9 l

**LZO:** Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

**ZASTOSOWANIE**

**Zakres użycia:** tradycyjne wyprawy wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych.

## **Przygotowanie podłoża:**

### **• powierzchnie niemalowane:**

Powierzchnie nowych wypraw cementowo-wapiennych, cementowych i podłoży betonowych malować po 4 tygodniach sezonowania, a gładzie gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu. Należy usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

**Ściany** zagruntować preparatem gruntującym *COROTECH® CLEAR ACRYLIC SEALER V027* lub *SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARENT* marki Benjamin Moore.

Problematyczne podłoża z uciążliwymi plamami lub zaciekami zagruntować izolującą farbą gruntującą *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046/046 04\**.

**Uwaga:** w przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg technologiczny.

\* produkt w bazie „Deep Color Base”, do barwienia w nasyconych kolorach, polecany szczególnie w przypadku stosowania farby nawierzchniowej w ciemnych lub trudno kryjących odcieniach.

### **• powierzchnie malowane (istniejące powłoki malarskie):**

Usunąć zalęgający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i spękania podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem do pierwotnie użytego. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśń, algi i grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej. Odślonięte fragmenty podłoża (również te po reperacjach, np. szpachlowaniu) zagruntować preparatem gruntującym *COROTECH® CLEAR ACRYLIC SEALER V027* lub *SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARENT* marki Benjamin Moore.

Jeden ze wspomnianych preparatów zastosować także w przypadku osłabionej warstwy malarskiej w celu jej przesączenia i wzmocnienia.

W przypadku problematycznych lub nietypowych podłoży malowanych lub surowych (płytki ceramiczne, tworzywa sztuczne, szkło, błyszczące powłoki malarskie, etc.) zastosować farbę gruntującą *STIX® WATERBORNE BONDING PRIMER SXA-110* marki INSL-X.

## **APLIKACJA**

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Rozcieńczanie nie jest zalecane; w razie konieczności farbę można rozcieńczyć niewielkim dodatkiem czystej wody. Nanieść minimum 2 warstwy farby nie wcześniej niż po 12 godzinach od gruntowania preparatem gruntującym *COROTECH® CLEAR ACRYLIC SEALER V027* lub *SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARENT* oraz po 24 godzinach od aplikacji farby gruntującej *FRESH START® HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046/046 04*.

W przypadku zastosowania *STIX SXA-110* zachować odstęp od 24 godz. do 7 dni (szczegóły w karcie technicznej wspomnianego produktu).

Nanieść pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Do natrysku typu airless stosować następujące parametry: ciśnienie 103÷138 bar, średnica dyszy 0.017-0,019.

Pracować metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od narzędzia malarskiego. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i elementów oraz w narożnikach pomieszczeń. Należy zwracać szczególną uwagę na szybką i nieprzerwaną realizację prac malarskich. Zaleca się nakładanie farby pionowymi pasami nie dopuszczając do nadmiernego

przesychania poszczególnych fragmentów wymalowania. Kolejną warstwę aplikować po min. 4 godzinach. Nie nanosić na powłoki farb wapiennych i klejowych. Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE lub RICHARD.

**Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji:**

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%. Nie zaleca się malowania przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.

**Czas schnięcia:**

W temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie ok. 1 godz. W wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 4 godzinach.

**Czyszczenie narzędzi:**

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

**Uwaga:** Zaleca się łączne stosowanie systemu - farby *Kote 5000® Acrylic Latex Enamel Eggshell 30 Line* oraz grunty koncernu Benjamin Moore & Co.

Zabarwić dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Farbę z różnych partii należy wymieszać w większym opakowaniu.

Produkt barwić w systemie kolorowania BENJAMIN MOORE® COLOR PREVIEW® lub GENNEX® Platform marki Benjamin Moore. Możliwe jest wystąpienie niewielkich różnic w kolorze farby barwionej w obydwu wymienionych systemach. Z tego powodu zaleca się barwienie farby przeznaczonej do malowania całego obiektu w jednym z wybranych systemów kolorowania. Nie stosować farby z baz bez dodatku pigmentów. Powłoka osiąga parametry końcowe i odporność zmywanie po min. 21 dniach od aplikacji. W przypadku niektórych kolorów możliwe jest zjawisko delikatnego wymywania pigmentu z powłoki malarskiej, które nie wpływa negatywnie na parametry końcowe wymalowania ani jego odbiór estetyczny.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 3,78 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

**OCHRONA ŚRODOWISKA:**

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:**

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po zakończeniu należy starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. W czasie malowania pomieszczeń nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:**

3 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Termin przydatności podany na opakowaniu.



*B.M. Polska Sp. z o. o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione w treści karty technicznej informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. B.M. Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników.*

*B.M Polska Sp. z o. o. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.*

**PRODUCENT:** Benjamin Moore & Co. • 360 Rt. 206 • Flanders, NJ 07836 • tel. 800 225 5554 • [www.coronadopaint.com](http://www.coronadopaint.com)  
**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:** B.M. Polska Sp. z o.o, ul. Polczyńska 100, 01-302 Warszawa, tel.+ 48 22 533 52 90, fax. +48 22 533 52 99  
[www.bmpolska.com](http://www.bmpolska.com)