

Tikkurila Feelings Interior Paint


RODZAJ	Akrylowa farba lateksowa do wnętrz Głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w sypialniach i pokojach dziecięcych, a także holach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach. Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach betonowych, szpachlowanych, z tynku, z cegły, na powierzchniach kartonowych, drewnianych, gotowych płytach gipsowych, płytach wiórowych oraz płytach pilśniowych.
OPIS	



 [zoom](#)

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA	Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.
------------------------	--

DANE TECHNICZNE



Baza	A i C
Kolory	Karta kolorów Tikkurila Symphony.
Karty kolorów	Karta kolorów - Tikkurila 2436 Symphony
Stopień połysku	Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego	M1
	Chłonne powierzchnie 7 - 9 m ²
Wydajność	Niechłonne powierzchnie 10-12 m ² /l
Wielkość opakowań	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie	Pędzel, wałek lub natrysk. Przy metodzie natryskowej użyć dyszy o parametrach 0,017"-0,021". Rozcieńczyć 0 - 10% objętościowo.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%	W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: pyłosuchość po 0,5 godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 1-2 godzin.
Odporność na szorowanie na mokro	Odporność na szorowanie na mokro: SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998
Odporność na wysokie temperatury	+85°C ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Odporność chemiczna	Odporność chemiczna: odporna na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami, np. benzyna lakiernicza.
Zawartość części stałych	Ok. 40% w zależności od koloru.



Tikkurila Feelings Interior Paint

Gęstość 1,3 kg/l, ISO 2811, w zależności od koloru.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	<p>Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.</p> <p>Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą Tikkurila Presto LV lub Tikkurila Prestomax, po wyschnięciu zszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.</p>
Przygotowanie	<p>Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy umyć całą powierzchnię stosując detergent Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Powierzchnie z pomysłem zmatowić, np. papierem ściernym i odpylić. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować przy użyciu Tikkurila Presto LV lub Tikkurila Prestomax. Następnie zszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.</p>
Rozcieńczanie	<p>Woda.</p> <p>Wyrób dokładnie wymieszać przed użyciem oraz rozcieńczyć, jeśli jest taka konieczność. Nałożyć 1 lub 2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.</p>
Malowanie	<p>Powierzchnie malowane Tikkurila Feelings Interior Paint mogą być przemalowane tą samą farbą lub inną farbą wodorozcieńczalną marki Tikkurila. Patrz sekcja "Przygotowanie podłoża".</p>
Czyszczenie narzędzi	<p>Usunąć nadmiar farby z narzędzi i oczyścić je wodą.</p> <p>Unikać czyszczenia powierzchni przez ok. 1 miesiąc od pomalowania. Powierzchnie czyścić suchą szczotką lub szmatką. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone wilgotnym narzędziem z użyciem neutralnego detergentu (pH 6-8). Powierzchnia nie może pozostać mokra po czyszczeniu. Przestrzegać instrukcji producenta przy rozcieńczaniu detergentu. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć suchej lub wilgotnej szmatki.</p>
Instukcje dot. konserwacji	
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)	<p>EU LZO 2004/42/EC - limit wartości: (kat. A/a) 30 g/l (2010). Tikkurila Feelings Interior Paint zawiera max 30 g/l LZO.</p>
OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z	<p>Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i</p>



Tikkurila Feelings Interior Paint

ROZPORZĄDZENIEM 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji (WE) NR 1272/2008 alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem. ADR: nie sklasyfikowano.

INFORMACJE DODATKOWE Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

-

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

[Znajdź sklep](#)